

	
Kategori	Indvendig
Underlag	<div></div> <p>Gipsplade, forsænket kant t. spartling, Q4.</p> <p>Pladerne skal være monteret i henhold til gipspecen "Hvor går grænsen" 5. udgave 2019.</p> <p>Q4/Høj klasse: Kvalitetsniveau Q4/høj klasse opfylder typisk kravene til en malet glat overflade, hvor der stilles høje krav til den færdige overlades kvalitetsniveau.</p> <p>Skyggevirkninger ved specielle lysforhold kan ikke helt udelukkes. Eks.: Udstillingsrum, konferencerum, opholdsrum i boliger hvor der forekommer kraftige lysindfald i form af dagslys, rum med overflader som er malerbehandlet med høj glans etc.</p> <p>Q4 forudsætter fuldspartling af hele overfladen.</p> <p>Planhedstolerance(målt over 2 m retskinne): +/- 2 mm på stålskelet.</p> <p>Skelet/underlag: Stål. Beklædning: Minimum 2 lag gipsplader. Yderste lag skal udføres med alle pladekanter forsænkede og være understøttet under kortkanter.</p> <p>Det pågældende Q-kvalitetskrav skal klart og tydeligt fremgå af projektbeskrivelsen, fremgår dette ikke vil det være Q2 kvalitetskravet der er gældende.</p>
Forventet udfald	<div></div> <p>Glat, Jævn og Beklædt flade</p> <p>Planhedsafvigelser i malerarbejdet følger specifikationer til underlaget, dvs. at udfaldskravet til spartelarbejdet/malerarbejdet ikke kan blive mere plan end indfaldskravet på det emne der bearbejdes.</p>
Slutbehandling	<p>Behandlingsanvisningerne under Vægge Vådrum i MBA, er udelukkende til anvendelse i FUGTIG ZONE, da der i vådrum skelnes imellem vægområder i Vådzone og Fugtig zone.</p> <p>I tvivlstilfælde henvises der til Danske Malermestres Pjece "Vådrum - hvordan og hvorledes" og/eller til bogen "Vådrum, SBI-anvisning 252" fra Statens Byggeforskningsinstitut, hvori der er beskrevet og illustreret forskellen på Våd- og Fugtig zone.</p>
Funktionsklasse	IV Spec. høje funktionelle krav

**Behandlinger**

2 g. Pletspartling: Vådrumsspartelmasse.
Ilæg papirstrimmel i spartelmasse, Vægge.: Sandspartelmasse,
Papirstrimmel
2 g. Spartling af samlinger.: Vådrumsspartelmasse.
1 g.fuldspartling, vådrum.: Vådrumsspartelmasse.
Slibning/Filtsning
Grunding, vådrum.: Vådrumsgrunder
opsæt filt i: Vådrumsklæber- vandfast
Valg af filt: Fiberfilt
Strygning med armeringsklæber: Armeringsklæber
2 g. Maling: Vådrumsmaling

Vedligeholdelse**V2086A1****Overførselskode****MBA-9076U6T06****Generelle forhold****Prøvningsmetode:**

I forbindelse med afprøvning af den eksisterende overflades bæredygtighed for efterfølgende malebehandling, henvises der til (i forbindelse med tilstandsvurdering) at udføre såvel tapeprøve som afsmitningsprøve

Kulørskifte og glanstrin:

Ved kulørskifte eller ændring af glanstrin må det forventes, at der skal tilkøbes minimum 1 ekstra malebehandling udover det beskrevne. Behov vurderes konkret i hver enkelte opgave/sag.

Behandlingsanvisninger og udbudsmateriale:

Udskrift af behandlingsanvisningerne bør for god ordens skyld altid vedlægges udbudsmaterialet. Dette skyldes, at der under opbygningen af beskrivelserne fremkommer nogle valgmuligheder, der ikke kan fortolkes udelukkende via nummeret på behandlingsanvisningerne, eksempelvis hvilken type vægbeklædning der ønskes.