



## Kategori

Indvendig

## Underlag



Gipsplade, forsænket kant t. spartling, Q4.

Pladerne skal være monteret i henhold til gipspecjen "Hvor går grænsen" 5. udgave 2019.

Q4/Høj klasse: Kvalitetsniveau Q4/høj klasse opfylder typisk kravene til en malet glat overflade, hvor der stilles høje krav til den færdige overlades kvalitetsniveau.

Skyggevirkninger ved specielle lysforhold kan ikke helt udelukkes. Eks.: Udstillingsrum, konferencerum, opholdsrum i boliger hvor der forekommer kraftige lysindfald i form af dagslys, rum med overflader som er malerbehandlet med høj glans etc.

Q4 forudsætter fuldspartling af hele overfladen.

Planhedstolerance(målt over 2 m retskinne): +/- 2 mm på stålskelet.

Skelet/underlag: Stål. Beklædning: Minimum 2 lag gipsplader. Yderste lag skal udføres med alle pladekanter forsænkede og være understøttet under kortkanter.

Det pågældende Q-kvalitetskrav skal klart og tydeligt fremgå af projektbeskrivelsen, fremgår dette ikke vil det være Q2 kvalitetskravet der er gældende.

## Forventet udfald



Dækket, Lukket, Glat og Jævn flade

Planhedsafvigelser i malerarbejdet følger specifikationerne til underlaget, dvs. at udfaldskravet til spartelarbejdet/malerarbejdet ikke kan blive mere plan end indfaldskravet på det emne der bearbejdes.

## Funktionsklasse

II Middel funktionelle krav

## Behandlinger

2 g. Pletspartling, Loft/vægge: Sandspartelmasse  
Ilæg papirstrimmel i spartelmasse, Vægge.: Sandspartelmasse, Papirstrimmel  
2 g. Spartling af samlinger.: Sandspartelmasse  
1 g. Fuldspartling: Sandspartelmasse  
Slibning/Filtsning  
Grundning.: Plastgrunder microdisp.  
2 g. Maling: Acrylplastmal.halvmal, Acrylplastmal.mat/kulør

**Vedligeholdelse**

V2015A1

**Overførselskode**

MBA-8076U6S06

**Generelle forhold****Prøvningsmetode:**

I forbindelse med afprøvning af den eksisterende overflades bæredygtighed for efterfølgende malebehandling, henvises der til (i forbindelse med tilstandsvurdering) at udføre såvel tapeprøve som afsmitningsprøve

**Kulørskifte og glanstrin:**

Ved kulørskifte eller ændring af glanstrin må det forventes, at der skal tilkøbes minimum 1 ekstra malebehandling udover det beskrevne. Behov vurderes konkret i hver enkelte opgave/sag.

**Behandlingsanvisninger og udbudsmateriale:**

Udskrift af behandlingsanvisningerne bør for god ordens skyld altid vedlægges udbudsmaterialet. Dette skyldes, at der under opbygningen af beskrivelserne fremkommer nogle valgmuligheder, der ikke kan fortolkes udelukkende via nummeret på behandlingsanvisningerne, eksempelvis hvilken type vægbeklædning der ønskes.