


Kategori	Indvendig
Underlag	<p>Prægrundet træværk, Indvendig.</p> <p>Træværket er grundet fra fabrik eller værksted. Overfladen fremstår dækket, lukket, uden skader fra bearbejdning mm. Træets fugtighed må maks. være 12% +/- 3%.</p>
Forventet udfald	 <p>Dækket, Lukket, Glat og Udfyldt flade</p>
Funktionsklasse	III Høje funktionelle krav
Behandlinger	<p>2 g. Pletspartling: Acrylplastspartelmasse Pletmale, indiv. træværk: Acrylmellemmaling 2 g. Maling: Acrylplastmal.halvmat</p>
Vedligeholdelse	V6042A1
Overførselskode	MBA-1076U7506
Generelle forhold	<p>Prøvningsmetode: I forbindelse med afprøvning af den eksisterende overflades bæredygtighed for efterfølgende malebehandling, henvises der til (i forbindelse med tilstandsvurdering) at udføre såvel tapeprøve som afsmitningsprøve</p> <p>Kulørskifte og glanstrin: Ved kulørskifte eller ændring af glanstrin må det forventes, at der skal tilkøbes minimum 1 ekstra malebehandling udover det beskrevne. Behov vurderes konkret i hver enkelte opgave/sag.</p> <p>Behandlingsanvisninger og udbudsmateriale: Udskrift af behandlingsanvisningerne bør for god ordens skyld altid vedlægges udbudsmaterialet. Dette skyldes, at der under opbygningen af beskrivelserne fremkommer nogle valgmuligheder, der ikke kan fortolkes udelukkende via nummeret på behandlingsanvisningerne, eksempelvis hvilken type vægbeklædning der ønskes.</p>